



Bekledingstype:	Composiet																
Mogelijke toepassingen:	Koprol, Vormwals, Doekleid- en viltleidrol in natte en droge sectie, papierleidrol																
Beschikbare hardheden:	90 Shore D																
Beschikbare kleuren:	blauw																
Aanbevolen laagdikte:	min. 5 mm - max. 15 mm																
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 120°C / piek 130°C																
Eigenschappen en voordelen:	<p>Zeer hoogwaardige composietbekleding Goed rakelbaar Optimale weerstand tegen slijtage</p> <p>Optimum resistance to wear and abrasion</p> <p>Hoge temperatuurweerstand Fijne oppervlakstructuur (Ra < 1 micrometer) om het doek te beschermen en voor een betere rakelbaarheid (zelfsmerende waterfilm op het oppervlak)</p>																
Rakelen:	Staal, glasvezel of pladtic rakels																
Chemische weerstand:	<table><tr><td>Zuren:</td><td>Uitstekend</td></tr><tr><td>Basen:</td><td>Zeer goed</td></tr><tr><td>Heet water en stoom:</td><td>Uitstekend</td></tr><tr><td>Ozon:</td><td>Uitstekend</td></tr><tr><td>Oliën en vetten:</td><td>Zeer goed</td></tr><tr><td>Chloorhoudende oplosmiddelen:</td><td>Goed</td></tr><tr><td>Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):</td><td>Goed</td></tr><tr><td>Verouderingsgedrag:</td><td>Uitstekend</td></tr></table>	Zuren:	Uitstekend	Basen:	Zeer goed	Heet water en stoom:	Uitstekend	Ozon:	Uitstekend	Oliën en vetten:	Zeer goed	Chloorhoudende oplosmiddelen:	Goed	Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Goed	Verouderingsgedrag:	Uitstekend
Zuren:	Uitstekend																
Basen:	Zeer goed																
Heet water en stoom:	Uitstekend																
Ozon:	Uitstekend																
Oliën en vetten:	Zeer goed																
Chloorhoudende oplosmiddelen:	Goed																
Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Goed																
Verouderingsgedrag:	Uitstekend																
Aanbevolen reinigingsproducten:	Goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines																
Opmerking:	Referentielijst beschikbaar op aanvraag																