



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип покрытия:                   | Композит                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
| Возможное назначение:           | Грудной, формующий, сетководущий, регистровый, сукноведущий вал мокрой части, сукноведущий и сетководущий вал сушильной части, бумаговедущий вал в сухой и мокрой среде                                                                                             |                                                                                              |
| Диапазон твердости:             | 90 Shore D                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| Доступные цвета:                | синий                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |
| Рекомендуемая толщина покрытия: | мин. 5 mm - макс. 15 mm                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| Температурная стойкость:        | сухие условия:                                                                                                                                                                                                                                                      | постоянно 120°C / пиковые значения 130°C                                                     |
| Характеристики и преимущества:  | Very high-end composite<br><br>Doctorability<br><br>Optimum resistance to wear and abrasion<br><br>High temperature resistance<br><br>Fine surface condition (Ra < 1 microns) to protect the wire and better doctoring (self-lubricating water film on the surface) |                                                                                              |
| Шабер:                          | Steel, fiberglass or plastic blades                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Химическая стойкость:           | Кислотные растворы:<br>Щелочные растворы:<br>Горячая вода и пар:<br>Озон:<br>Смазочные материалы:<br>Хлорированные растворы:<br>Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):<br>Сопротивление старению:                                                                  | Отлично<br>Очень хорошо<br>Отлично<br>Отлично<br>Очень хорошо<br>Хорошо<br>Хорошо<br>Отлично |
| Рекомендуемые средства очистки: | Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Примечания:                     | Список референций доступен по запросу                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |