

HanneMat



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Прижимной вал ПРС	
Диапазон твердости:	100 RJ	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 120°C / пиковые значения 130°C
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Примечания:	Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ Список референций доступен по запросу	