



Bekledingstype:	Speciale polyurethaan	
Mogelijke toepassingen:	Plain Press roll in contact with Felt or Paper (smoothing press, size press, calender)	
Beschikbare hardheden:	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 PJ	
Beschikbare kleuren:	lila	
Aanbevolen laagdikte:	max. 20 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog:	continu 80°C / piek 110°C
Eigenschappen en voordelen:	Long lifetime due to excellent wear resistance without hydrolysis High vibration absorption Optimized bonding system Hardness & profile stability in operation Limited energy losses due to very low heat buildup Tailor made surface design for dewatering optimization	
Rakelen:	HDPE blade at 1 to 2 mm from surface or 18 deg & 50 to 70 N/m if loaded, HDPE foil blade 10 deg, 50 to 70 N/m Dry doctoring is prohibited	
Inwendig koelen:	if needed : recommended inlet T° of the inner cooling water : 30 to 45 °C, water flow to be adjusted in order to respect 5°C < Delta T (out-in) < 10°C	
Mogelijke oppervlakafwerking:	S (Suction), BD (Blind Drilled), G (Grooved) & combined SBD, SG, SBDG, BDG	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Matig Matig Zeer goed Zeer goed Goed Niet geschikt Niet geschikt
Aanbevolen reinigingsproducten:	- Goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines	
Opmerking:	- Referentielijst beschikbaar op aanvraag	