



Type de revêtement:	Carbure	
Gamme de dureté:	900 Vickers	
Epaisseur conseillée:	max. 1000 µm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 900°C / en pointe 900°C
Caractéristiques:	Force d'adhérence: Rugosité de surface (Ra):	> 75 MPa min. 0.05 µm - max. 6.5 µm
Résistance chimique:	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Moyen Moyen Moyen Moyen Excellent Bon Excellent
Remarque:	- liste de référence disponible sur demande - bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier	