



<b>Тип покрытия:</b>	Карбид	
<b>Диапазон твердости:</b>	900 Vickers	
<b>Доступные цвета:</b>	серый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	макс. 1000 $\mu\text{m}$	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 900°C / пиковые значения 900°C
<b>Специальные характеристики:</b>	Прочность сцепления: Шероховатость:	> 75 MPa мин. 0.05 $\mu\text{m}$ - макс. 6.5 $\mu\text{m}$
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно Умеренно Умеренно Умеренно Отлично Хорошо Отлично
<b>Примечания:</b>	Список референций доступен по запросу Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ	