

ВupFoil-B



Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Прижимные и прессовые валы для холодной ламинации Валы противодействия для ламинации бумаги, картона и алюминия с использованием каст-пленок	
Диапазон твердости:	92, 93, 95, 97 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Очень хорошие физические свойства, хорошая стойкость к порезам и на разрыв Отличная стойкость к минеральным, растительным и синтетическим маслам Очень хорошая стойкость к керосину и бензину Отличная стойкость к нагрузке, очень стабильное пятно контакта даже под высоким давлением Хороший поведение в контакте с разными видами ламинируемых материалов и с пленкой	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, мыло, большинство промышленных очистителей, спирт, бензин, терпентин, уайт спирт	