

Tissustar BDG



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Blind Drilled Grooved pressure roll for Tissue Machines	
Диапазон твердости:	20, 25, 35, 45, 65 PJ	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	Стандарт 20 mm	макс. 25 mm
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 120°C
Характеристики и преимущества:	Conformation to the Yankee surface Hardness stability Wear resistance Void volume stability under compression in the nip Low heat build up and fast dissipation of calories	
Внутреннее охлаждение:	Recommended inlet T° of the cooling water : 30 and 45°C Adjust water flow until $5^{\circ}\text{C} < \Delta T \text{ outlet-inlet} < 10^{\circ}\text{C}$	
Возможный дизайн поверхности:	P (plain), BD (blind drilled), G (grooved)	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Примечания:	Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ Список референций доступен по запросу	