

# MultiCoat-ES



<b>Тип покрытия:</b>	Специальная резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Производство холодного проката и трансформаторной (динамо) стали : ролики нанесения, отжимные ролики, особенно с целью нанесения изоляционного лака и продуктов пассивации  Нанесения изоляционного лака без использования микронарезки	
<b>Диапазон твердости:</b>	60 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	синий	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 15 mm - макс. 30 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 125°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Очень высокая химическая стабильность в контакте с кислотными растворами  Очень высокая поверхностная энергия к продуктам на водной основе, идеально для нанесения водных покрытий  Очень высокие физико-механические характеристики	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Умеренно
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Хорошо
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Горячая) вода, кислота и щелочные очистители, мыло и моющие средства, очистители на спиртах	