

MultiCoat-ES



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Производство холодного проката и трансформаторной (динамо) стали : ролики нанесения, отжимные ролики, особенно с целью нанесения изоляционного лака и продуктов пассивации Нанесения изоляционного лака без использования микронарезки	
Диапазон твердости:	60 Shore A	
Доступные цвета:	синий	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 15 mm - макс. 30 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 125°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Очень высокая химическая стабильность в контакте с кислотными растворами Очень высокая поверхностная энергия к продуктам на водной основе, идеально для нанесения водных покрытий Очень высокие физико-механические характеристики	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Умеренно
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Хорошо
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, кислота и щелочные очистители, мыло и моющие средства, очистители на спиртах	