



| | | |
|--|--|--|
| Тип покрытия: | Резина | |
| Возможное назначение: | Контактные и расправляющие ролики, валы намотки и другие позиции, где необходим мягкий и непрерывный контакт: тонкая пленка, стретч-пленка | |
| Диапазон твердости: | 25, 30, 35, 40, 45, 50 Shore A | |
| Доступные цвета: | черный | |
| Рекомендуемая толщина покрытия: | мин. 10 mm - макс. 25 mm | |
| Температурная стойкость: | сухие условия: | постоянно 100°C / пиковые значения 110°C |
| | влажные условия: | постоянно 70°C / пиковые значения 80°C |
| Характеристики и преимущества: | Очень хорошие физические свойства, хорошая прочность на разрыв и стойкость к порезам Отличная стойкость к минеральным, растительным и синтетическим маслам Очень хорошая устойчивость к керосину и бензину Хорошая стойкость к разбавленным кислотам и щелочным растворам | |
| Химическая стойкость: | Кислотные растворы: | Хорошо |
| | Щелочные растворы: | Хорошо |
| | Горячая вода и пар: | Хорошо |
| | Озон: | Очень хорошо |
| | Смазочные материалы: | Отлично |
| | Хлорированные растворы: | Не подходит |
| | Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): | Не подходит |
| Рекомендуемые средства очистки: | (Горячая) вода, мыло, большинство пром. чистящих средств, спирт, бензин, терпентин, уайт спирт | |