

# WoodCoat-SP



<b>Type de revêtement:</b>	Caoutchouc	
<b>Applications possibles:</b>	Production de bois, de panneaux agglomérés et de bois stratifié : - rouleaux de vernissage et de laquage pour enduits à base d'eau ou à base d'huile - rouleaux pour le huilage et le décapage - rouleau d'impregnation - rouleaux d'enduction primaire, application du catalyseur  Micro-rainurage possible, jusqu'à 80 rainures par pouce	
<b>Gamme de dureté:</b>	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80 Shore A	
<b>Couleurs disponibles:</b>	noir	
<b>Epaisseur conseillée:</b>	min. 12 mm - max. 25 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec: Humide:	continu 100°C / en pointe 110°C continu 60°C / en pointe 70°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	Très bonne mouillabilité  Bonnes propriétés physiques et durée de vie  Haute pureté et homogénéité  Excellente tenue aux huiles  Facile à rectifier et à rainurer	
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants aromatiques (toluène, benzène,...): Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Alcools (éthanol, IPA,...): Résistance au vieillissement:	Moyen Bon Bon Très bon Exceptionnel Moyen Pas bon Pas bon Très bon Excellent
<b>Produits de nettoyage conseillés:</b>	Eau (chaude), savon, nettoyants industriels, alcool, essence, térébenthine, white spirit	