

# WoodCoat-SP



<b>Тип покрытия:</b>	Резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Production of wood, wood board and wood laminate : - varnishing and lacquering rollers for water or oil based coatings - oiling and staining rollers - impregnation rollers - catalyst and primer application  Possibility to foresee microgrooves up to 80 grooves/inch	
<b>Диапазон твердости:</b>	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 12 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 60°C / пиковые значения 70°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Very good surface wetting and transfer properties  Good physical properties and lifetime  High purity and homogeneity  Excellent oil resistance  Easy to grind and to groove	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...): Сопrotивление старению:	Умеренно Хорошо Хорошо Очень хорошо исключительный Умеренно  Не подходит Не подходит Очень хорошо Отлично
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Hot) water, soap, most industrial cleaners, alcohol, light fuel, turpentine, white spirit	