

VisioGloss II



| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Bezugstyp: | Sondergummi | |
| Härtebereich: | 15, 20 PJ | |
| Erhältliche Farben: | schwarz | |
| Empfohlene Belagsstärke: | max. 20 mm | |
| Temperaturbeständigkeit: | trocken | kontinuierlich 150°C / Höchstwert 160°C |
| Chemische Widerstand: | Säuren: | Gut |
| | Basen: | Gut |
| | Heißwasser und Dampf: | Gut |
| | Ozon: | Sehr gut |
| | Öle und Fette: | Ausgezeichnet |
| | Chlorhaltige Lösemittel: | Nicht geeignet |
| | Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): | Nicht geeignet |
| Bemerkungen: | - Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden | |