

# Tissupress II BDG



<b>Тип покрытия:</b>	Специальная резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Глухо сверленный вал с нарезкой для тисью-машин	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	макс. 20 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 120°C / пиковые значения 130°C
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
<b>Примечания:</b>	Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ Список референций доступен по запросу	