

# Press Plast 4



<b>Тип покрытия:</b>	Специальный полиуретан	
<b>Возможное назначение:</b>	Конвертинг тиссю: женильный вал	
<b>Диапазон твердости:</b>	90, 95, 98, 99 Shore A 67 Shore D	
<b>Доступные цвета:</b>	черный, коричневый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	<p>Выдающаяся стойкость к истиранию, увеличенный срок службы</p> <p>Улучшенная стойкость к механической нагрузке, высокая стабильность размеров</p> <p>Высокая стойкость к порезам</p> <p>Не собирает осадок, легко чистить</p> <p>Возможно выполнить с высокой точностью размеров и низкой шероховатостью поверхности</p> <p>Гарантирует идеальное скрепление слоев бумаги</p> <p>Подходит для высокоскоростных машин (до 800 м/мин)</p>	
<b>Специальные характеристики:</b>	Антистатика	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...):	Умеренно Хорошо Не подходит Хорошо Очень хорошо Не подходит Не подходит Не подходит Хорошо
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Прохладная) вода, мыло, промышленные очистители, бензин, терпентин, ограниченно: спирт	

# Press Plast 4

**Примечания:**

55 Шор D = 99 Шор A  
67 Шор D = 100 Шор A

---