



Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Конвертинг тиссю: клеенаносящий вал	
Диапазон твердости:	50, 62, 65, 69, 70, 80 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Оптимальный перенос клея, однородное покрытие Отличная смачиваемость и низкая шероховатость поверхности Мягкость продукта сохраняется благодаря низкому потреблению клея Отличная стабильность размеров Очень хороший срок службы, хорошая стойкость к истиранию Малое накопление пыли, требует меньше очистки Выдающаяся химическая совместимость (включая смазочное масло) Могут быть соблюдены очень точные допуски на размеры	
Специальные характеристики:	Антиадгезионные свойства	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, мыло, большинство чистящих средств, спирт, бензин, терпентин, уайт спирит	