



<b>Type de revêtement:</b>	Revêtement spécial	
<b>Applications possibles:</b>	Conversion de papier hygiénique (tissue) : rouleau marieur, rouleau de complexage  Solution conseillée en cas de complexage sans colle, ou avec faible quantité de colle  Solution conseillée en cas de variation du nombre de plis sur la même machine  Solution conseillée pour du papier de toilette multi plis	
<b>Gamme de dureté:</b>	55, 67 Shore D	
<b>Couleurs disponibles:</b>	marron	
<b>Épaisseur conseillée:</b>	min. 12 mm - max. 18 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 80°C / en pointe 90°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	Revêtement spécial multi couche avec sous couches déformables et top-couche très dure en polyuréthane et qui permet une parfaite distribution des différentes charges  Résistance à l'abrasion exceptionnelle, durée de vie prolongée  S'adapte au changement continu des paramètres de machine et des charges appliquées  Améliore la versatilité sur la ligne de conversion et assure un complexage uniforme indépendant du nombre de plis (2 à 5)  Permet la réduction ou même l'élimination de la colle pour préserver la douceur du papier  Permet de conduire la ligne à plus haute vitesse  Évite le gaufrage du pli arrière: - maintient l'épaisseur du produit fini - préserve l'aspect et la douceur du pli arrière  Facile à nettoyer	
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone:	Moyen Bon Pas bon Bon

Huiles et matières grasses:	Très bon
Solvants aromatiques (toluene, benzene,...):	Pas bon
Solvants chlorés:	Pas bon
Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
Alcools (éthanol, IPA,...):	Bon

---

**Produits de nettoyage conseillés:** Eau (tiède), savon, dégraissants industriels, essence, térébenthine, en usage limité : alcools

---

**Remarque:** 55 shore D = 99 shore A

---